



Desarrollo en Tecnología Biomédica

Smart quality by **DTB**



PHARMAAPPS®
GUANTES DE LÁTEX ESTÉRILES
SIN POLVO PARA CUARTOS LIMPIOS

PROCESADOS PARA USO EN CUARTOS LIMPIOS ESTÉRILES
ANATÓMICOS Y RESISTENTES
LÁTEX DE CAUCHO NATURAL

Guantes de látex, procesados bajo estrictos controles dentro de un cuarto limpio para asegurar la más alta calidad y compatibilidad para su uso en cuartos limpios y áreas estériles, esterilizado por rayos gamma, tratado química y mecánicamente para asegurar su condición libre de polvo y sometido a estrictas pruebas de calidad e inspección para garantizar su correcto rendimiento y la satisfacción del usuario.

Smart quality by DTB

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Guante de mano específica anatómico y ergonómico.
- Alta sensibilidad, fácil de vestir, alta resistencia.
- Esterilizado y listo para ingresar y ser usado en áreas críticas y estériles.
- Producto con Certificado de Procesamiento y Esterilidad específico por lote.
- Producto con Certificado de Cumplimiento de Normas específico por lote.
- Producto con fecha de caducidad y número de Lote en cada empaque individual.

CALIDAD

Todos los guantes son inspeccionados basados en los procedimientos de muestreo de ISO 2859-1 : 1989 para dimensiones, fuerza tensil y fugas de agua, adicionalmente se usan 1000ml para pruebas de fugas de aguas que es actualmente implementado por la US FDA.

Nuestro programa de ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD garantiza la satisfacción total de los clientes con la calidad de nuestros guantes. Nuestra plantas de Manufactura han obtenido las siguientes certificaciones ISO 9002 por RWTUV, Alemania; y SIRIM, Malaysia; AFNOR.

TALLAS DISPONIBLES

6, 6½, 7, 7½, 8 y 8½.

SUPERFICIE DISPONIBLE

Suave

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES DE TRACCIÓN SIN ENVEJECIMIENTO

	Fuerza Tensil (MPa)	Elongación al punto de ruptura (%)	Modulus @300% (Mpa)	Modulus @500% (Mpa)
PHARMAAPPS				
6	274	825	1.6	3.7
6½	294	800	1.7	3.8
7	28.6	870	1.6	3.7
7½	29	880	1.4	3.5
8	29.8	875	1.6	3.4
8½	29.1	860	1.6	3.8
ASTM D3577-01a	24 mínimo	750 mínimo	-	5.5 máximo

Envejecido 7 días / 70 °C				
PHARMAAPPS®				
6	26.2	830	1.6	3.2
6½	27.7	800	1.4	3.4
7	27.6	800	1.5	3.5
7½	27.7	800	1.4	3.7
8	27.4	800	1.5	3.6
8½	26.7	800	1.5	3.5
ASTM D3577-01a	18 mínimo	560 mínimo	-	-

DIMENSIONES

	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor (pared simple)		
			Dedos (mm)	Palma (mm)	Puño (mm)
6 - PHARMAAPPS®	265 mínimo	76±2			
BS EN 455-2:00	260 mínimo	77±5	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	76±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo
6½ - PHARMAAPPS®	265 mínimo	83±2			
BS EN 455-2:00	260 mínimo	83±5	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	83±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo
7 - PHARMAAPPS®	270 mínimo	89±2			
BS EN 455-2:00	270 mínimo	89±5	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	89±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo
7½ - PHARMAAPPS®	270 mínimo	95±2			
BS EN 455-2:00	270 mínimo	95±5	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	95±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo
8 - PHARMAAPPS®	270 mínimo	102±2			
BS EN 455-2:00	270 mínimo	102±6	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	102±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo
8½ - PHARMAAPPS®	280 mínimo	108±2			
BS EN 455-2:00	280 mínimo	108±6	0.06 mínimo	0.15 mínimo	0.12 mínimo
ASTM D3577-01a	265 mínimo	108±6	0.10 mínimo	0.10 mínimo	0.10 mínimo

Número de parte - MXPACR

Empaque: 1 par de guantes por bolsa, 50 bolsas por dispensadora, 2 dispensadoras por caja.